

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Coloris	anthracite/blanc
Poids EN 1849-2	140 g/m ²
Matériel	polypropylène
épaisseur EN 1849-2	0,5 mm
Dimensions rouleau EN 1849-2	75 m ²
Hauteur rouleau EN 1849-2	1,5 ml
Longueur rouleau EN 1849-2	50 ml
Poids rouleau	10,50 kg
Densité	270 kg/m ³
Coefficient de résistance au passage de la vapeur EN 12572	<80 µ
Couche d'air équivalente au passage de la vapeur EN 12572	0,02 sd (m)
Coefficient de perméabilité à la vapeur EN 12572	>5,2 E-9
Perméabilité à la vapeur d'eau EN 12572	>515 g/m ² /24 heures
Conductibilité thermique lambda	0,17 λ(W / m ² / K)
Chaleur spécifique	2,1 kJ/KgK
Colonne d'eau EN 20811	>400 cm
Classe d'imperméabilité EN 13859-1	W1
Résistance à la traction en longueur EN 12311-1	250 ±15% N/50 mm
Résistance à la traction en largeur EN 12311-1	190 ±15% N/50 mm
Allongement longitudinal EN 12311-1	60-80%
Allongement transversal EN 12311-1	80-100%
Déchirure par clou dans le sens longitudinal EN 12310-1	130 ±15% N
Déchirure par clou dans le sens transversal EN 12310-1	170 ±15% N
Résistance au feu EN 13859-1	Classe E
Stabilité aux rayons UVA	3 mois
Flexibilité à une température réduite EN 13859-1	-40°C



Gaine transpirante multicouches en polypropylène, légère et à la diffusion élevée. Elle présente une bonne élasticité et une bonne résistance aux déchirures et aux affaissements. Absolument résistante à toute entaille avec incision initiale. Facile à poser. Disponible également avec des bandes autoadhésives qui permettent d'obtenir une surface compacte et homogène sans interruptions.

EMPLOI

Dessous de toiture universel pour planches, béton et matériau isolant.

COMPOSITION

Gaine multicouche en polypropylène.

DESCRIPTION POUR CAHIER DES CHARGES

Traspíratex 140 se déroule directement sur les planches ou au mur, en bandes parallèles, en allant dans le sens horizontal, en allant de droite à gauche et du bas vers le haut, avec un chevauchement d'au moins 15 cm; la fixation se fait à l'aide d'agrafes ou de clous. Les chevauchements doivent être recouverts de ruban Harobau mono-adhésif/bi-adhésif prévu à cet effet, pour garantir l'imperméabilité à l'air.



Les données exposées se rapportent à des valeurs dérivant des productions actuelles. Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques techniques et de mettre les performances à jour sans préavis, sur la base de développements technologiques et/ou de notre expérience. Nous déclinons toute responsabilité s'il est fait un emploi erroné et non conforme du matériel par rapport à ce qu'indiquent les fiches techniques, car Harobau srl n'a aucun contrôle direct sur la façon de s'en servir.

Harobau SRL · Via Nazionale, 15 · 39044 Laghetti - Egna (BZ)
tel. +39 0471 818 125 · fax +39 0471 818 708
www.harobau.it · info@harobau.it