Vapcontrol® 160

CE EN 13984 CE EN 13859-2

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Coloris	beige
Poids EN 1849-2	160 g/m²
Matériel	polypropylène
Dimensions rouleau EN 1849-2	75 m²
Hauteur rouleau EN 1849-2	1,5 ml
Longueur rouleau EN 1849-2	50 ml
Poids rouleau	12,4 kg
Densité	910 kg/m³
Coefficient de résistance au passage de la vapeur EN 12572	5.300 µ
Couche d'air équivalente au passage de la vapeur EN 12572	3 sd (m)
Perméabilité à la vapeur d'eau EN 12572	12 g/m²/24 heures
Conductibilité thermique lambda	0,22 λ(W / m² / K)
Chaleur spécifique	1,8 kJ/KgK
Colonne d'eau N 20811	>300 cm
Résistance à la traction en longueur EN 12311-1	320 N/50 mm
Résistance à la traction en largeur EN 12311-1	260 N/50 mm
Allongement longitudinal EN 12311-1	70%
Allongement transversal EN 12311-1	80%
Déchirure par clou dans le sens longitudinal EN 12310-1	240 N
Déchirure par clou dans le sens transversal EN 12310-1	290 N
Résistance au feu EN 13501-1	Classe E
Stabilité aux rayons UVA	3 mois
Stabilité thermique	-40°/+90°C







Gaine solide avec fonction de frein vapeur, idéale même pour l'application sur mur.
La caractéristique qui la distingue, c'est qu'elle est très résistante.

EMPLOI

Dessous de toiture pour planches et béton et pour mur, avec calibrage du passage de la vapeur.

COMPOSITION

Frein vapeur multicouche en polypropylène.

Les données exposées se rapportent à des valeurs dérivant des productions actuelles. Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques techniques et de mettre les performances à jour sans préavis, sur la base de développements technologiques et/ou de notre expérience. Nous déclinons toute responsabilité s'il est fait un emploi erroné et non conforme du matériel par rapport à ce qu'indiquent les fiches techniques, car Harobau srl n'a aucun contrôle direct sur la façon de s'en servir.

Harobau SRL · Via Nazionale, 15 · 39044 Laghetti - Egna (BZ)
tel. +39 0471 818 125 · fax +39 0471 818 708
www.harobau.it · info@harobau.it