# Traspiratex® 225 US

CE EN 13859-1

## CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|---|---|
| Colore | grigio |
| Peso EN 1849-2 | 225 gr/m² |
| Materiale | polipropilene |
| Superficie rotolo | 75 m² |
| Larghezza rotolo EN 1848-2 | 1,50 m |
| Lunghezza rotolo EN 1848-2 | 50 m |
| Peso rotolo | 13,50 kg |
| Resistenza al fuoco EN 11925-2 | Classe E |
| Coefficiente di permeabilità al vapore EN 12144 | 0,020 m³/(m²xhx50 Pa) (±0,005) |
| Classe di impermeabilità EN 13859-1 | W1 |
| Diffusione equivalente strato d'aria (sd) EN 12572 | 0,04 (-0,015 + 0,02) |
| Resistenza trazione lungo EN 12311-1 | 500 ±75 N/50 mm |
| Resistenza trazione traverso EN 12311-1 | 340 ±40 N/50 mm |
| Resistenza trazione per allungamento lungo EN 12311-1 | 50% (±15) |
| Resistenza trazione per allungamento traverso EN 12311-1 | 65% (±15) |
| Lacerazione da chiodo lungo EN 12310-1 | 210 N (±25) |
| Lacerazione da chiodo traverso EN 12310-1 | 230 N (±35) |
| Stabilità dimensionale EN 1107-2 | 1% |
| Stabilità termica EN 11096 | -40° C |
| Prove di esposizione a raggi UV, alte temp, e calore (80° C): | |
| Resistenza trazione EN 13859-1 Allegato C | Long. 430 N/50 mm (±60)<br>Trasv. 290 N/50 mm (±45) |
| Resistenza all'allungamento EN 13859-1 Allegato C | Long. 40% (±10)<br>Trasv. 45% (±10) |
| Proprietà di trasmissione del vapore (23°C/85%RH) Lyssy | 1150 g/m² x 24 h (±200) |
| Proprietà di trasmissione del vapore (38°C/90%RH) Lyssy | 2800 g/m² x 24 h (±400) |






## UTILIZZO

Sottotetto universale per tavolato, calcestruzzo e isolante.

## COMPOSIZIONE

Guaina traspirante a tre strati in polipropilene ad alta diffusione.

I dati esposti si riferiscono a valori ricavati dalle produzioni attuali. Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche tecniche e di aggiornare le prestazioni senza preavviso a seguito dello sviluppo tecnologico e/o della nostra esperienza. Si declina ogni responsabilità derivante da un uso non corretto e non conforme alle presenti schede tecniche del materiale in quanto le modalità di uso non sono sotto il diretto controllo di Harobau srl.

Harobau SRL · Via Nazionale, 15 · 39044 Laghetti - Egna (BZ)
tel. +39 0471 818 125 · fax +39 0471 818 708
www.harobau.it · info@harobau.it