


CARATTERISTICHE TECNICHE

Colore	grigio
Peso EN 1849-2	225 gr/m ²
Materiale	polipropilene
Superficie rotolo	75 m ²
Larghezza rotolo EN 1848-2	1,50 m
Lunghezza rotolo EN 1848-2	50 m
Peso rotolo	13,50 kg
Resistenza al fuoco EN 11925-2	Classe E
Coefficiente di permeabilità al vapore EN 12144	0,020 m ³ /(m ² xhx50 Pa) (±0,005)
Classe di impermeabilità EN 13859-1	W1
Diffusione equivalente strato d'aria (sd) EN 12572	0,04 (-0,015 + 0,02)
Resistenza trazione lungo EN 12311-1	500 ±75 N/50 mm
Resistenza trazione trasverso EN 12311-1	340 ±40 N/50 mm
Resistenza trazione per allungamento lungo EN 12311-1	50% (±15)
Resistenza trazione per allungamento trasverso EN 12311-1	65% (±15)
Lacerazione da chiodo lungo EN 12310-1	210 N (±25)
Lacerazione da chiodo trasverso EN 12310-1	230 N (±35)
Stabilità dimensionale EN 1107-2	1%
Stabilità termica EN 11096	-40° C

Prove di esposizione a raggi UV, alte temp, e calore (80° C):

Resistenza trazione EN 13859-1 Allegato C	Long. 430 N/50 mm (±60) Trasv. 290 N/50 mm (±45)
Resistenza all'allungamento EN 13859-1 Allegato C	Long. 40% (±10) Trasv. 45% (±10)
Proprietà di trasmissione del vapore (23°C/85%RH) Lyssy	1150 g/m ² x 24 h (±200)
Proprietà di trasmissione del vapore (38°C/90%RH) Lyssy	2800 g/m ² x 24 h (±400)



UTILIZZO

Sottotetto universale per tavolato, calcestruzzo e isolante.

COMPOSIZIONE

Guaina traspirante a tre strati in polipropilene ad alta diffusione.