Traspiratex® 210 FACCIATE

CE EN 13859-1 CE EN 13859-2

CARATTERISTICHE TECNICHE

Colore	nero/bianco
Peso EN 1849-2	210 g/m²
Materiale	tessuto non tessuto
Spessore EN 1849-2	0,8 mm
Rotoli da EN 1849-2	75 m²
Altezza rotolo EN 1849-2	1,5 ml
Lunghezza rotolo EN 1849-2	50 ml
Peso rotolo	16,5 kg
Rotoli / bancale	20
m²/bancale	1500
Densità	275 kg/m³
Coefficiente di resistenza al passaggio del vapore EN 12572	188 µ
Strato d'aria equivalente al passaggio del vapore EN 12572	0,15 ±0,08 sd (m)
Coefficiente di permeabilità al vapore EN 12572	1,4 E-9
Permeabilità vapore acqueo EN 12572	130 g/m²/24 ore
Conducibilità termica lambda	0,17 λ(W / m² / K)
Calore specifico	1,4 kJ/KgK
Colonna d'acqua EN 20811	>800 cm
Classe di impermeabilità EN 13859-1	W1
Resistenza trazione lungo EN13859-1	300 ±60 N/50 mm
Resistenza trazione traverso EN13859-1	350 ±60 N/50 mm
Resistenza trazione per allungamento lungo EN13859-1	40 ±15%
Resistenza trazione per allungamento traverso EN13859-1	50 ±15%
Lacerazione da chiodo lungo EN13859-1	200 ±30 N
Lacerazione da chiodo traverso EN13859-1	200 ±30 N
Resistenza al fuoco EN 13859-1	Classe E
Stabilità raggi UVA	10 anni
Temperatura	-40°/+80°C









Guaina traspirante in tessuto non tessuto di poliestere con spalmatura di poliolefina, ideale per eliminare velocemente verso l'esterno l'umidità accumulata dalle strutture verticali e garantire il migliore isolamento contro la pioggia battente e l'impermeabilità all'aria per la perfetta integrità delle facciate. Assolutamente resistente ai raggi UVA.

UTILIZZO

Facciate.

COMPOSIZIONE

Guaina traspirante altamente resistente, realizzata in tessuto non tessuto di poliestere con spalmatura di poliolefina.

VOCI DI CAPITOLATO

Traspiratex 210 Facciate si srotola direttamente sull'isolante, sul tavolato, in strisce parallele, in orizzontale (è fattibile anche in verticale) da destra verso sinistra, dal basso verso l'alto, e con un sormonto di almeno 15 cm, fissato con graffe o chiodi.
Le sovrapposizioni devono essere ricoperte, con lo specifico nastro Harobau monoadesivo/biadesivo, per garantire l'impermeabilità all'aria.

I dati esposti si riferiscono a valori ricavati dalle produzioni attuali. Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche tecniche e di aggiornare le prestazioni senza preavviso a seguito dello sviluppo tecnologico e/o della nostra esperienza. Si declina ogni responsabilità derivante da un uso non corretto e non conforme alle presenti schede tecniche del materiale in quanto le modalità di uso non sono sotto il diretto controllo di Harobau srl.

Harobau SRL · Via Nazionale, 15 · 39044 Laghetti - Egna (BZ)
tel. +39 0471 818 125 · fax +39 0471 818 708
www.harobau.it · info@harobau.it