# Traspiratextreme®

CE EN 13859-1

## TECHNISCHES DATENBLATT

| | |
|---|---|
| Farbe | grau |
| GewichtEN 1849-2 | 310 g/m² |
| Material | Polyurethan/Polyester |
| Stärke EN 1849-2 | 0,8 mm |
| Rollen zu EN 1849-2 | 75 m² |
| Breite Rolle EN 1849-2 | 1,5 ml |
| Rollenlänge EN 1849-2 | 50 ml |
| Rollengewicht | 23,25 kg |
| Dichte | 388 kg/m³ |
| Dampfdiffusionswiderstand EN 12572 | 225 µ |
| Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke EN 12572 | 0,18 ±0,04 sd (m) |
| Dampfdurchlässigkeitskoeffizient EN 12572 | 1,2 E-9 |
| Wasserdampfdurchlässigkeit EN 12572 | 114 g/m²/24 Std |
| Wärmeleitfähigkeit Lambda | 0,17 λ( W / m² / K) |
| Spezifische Wärme | 1,4 kJ/KgK |
| Wassersäule EN 20811 | >400 cm |
| Schlagregentest | beständig |
| Widerstand gegen Wasserdurchgang EN 13859-1 | W1 |
| Längszugfestigkeit EN 13859-1 | 300 ±30 N/50 mm |
| Querzugfestigkeit EN 13859-1 | 350 ±30 N/50 mm |
| Zugdehnungsfestigkeit längs EN 13859-1 | 50 ±10% |
| Zugdehnungsfestigkeit quer EN 13859-1 | 70 ±10% |
| Widerstand gegen Weiterreißen längs EN 13859-1 | 200 ±20 N |
| Widerstand gegen Weiterreißen quer EN 13859-1 | 200 ±20 N |
| Brandwiderstand EN 13859-1 | Klasse E |
| UVA-Beständigkeit | 3 Monate |
| Temperatur | -40°/+80°C |






Atmungsaktive Dichtungsbahn aus monolitischen Polyurethanfolien mit zwischenliegender Polyesterschicht. Beständig gegen Wasser, Schlagregen und Wind. Mit Heißluft oder kalt schweißbar.

## EINSATZ

Als Unterdeck- bzw. Unterspannbahn Untergrund: Holz, Platten, Holzplatten, Faserplatten, Beton, Mineralwolle, PUR, PS, sonstige Materialien in Form von Platten. Kann auch dann verwendet werden, wenn auf den chemischen Schutzanstrich der Holzflächen verzichtet wird.

## ZUSAMMENSETZUNG

Atmungsaktive Dichtungsbahn aus monolitischen Polyurethanfolien mit zwischenliegender Polyesterschicht.

## PFLICHTENHEFT-POSITIONEN

Traspiratextreme ist mit Heißluft oder kalt schweißbar. Zum Verschweißen der einzelnen Bahnen genügt ein Heizgebläse, das heiße Luft an der Überlappungsstelle zwischen den zu verbindenden Bahnen einbläst. Die Traspiratextreme- Bahnen können auch mithilfe von Lösungsmitteln (THF) kalt geschweißt oder mit ein- oder beidseitig klebenden Bändern versiegelt werden.

Die angegebenen Daten beziehen sich auf die Werte der derzeitigen Produktion. Wir behalten uns das Recht vor, die technischen Merkmale unserer Produkte ohne Ankündigung zu ändern und die Leistungen aufgrund der technologischen Weiterentwicklung und/oder unserer Erfahrung zu aktualisieren. Wir verweigern jegliche Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße, nicht den technischen Datenblättern des Materials entsprechende Verwendung zustande kommen, da die Einsatzmodalitäten außerhalb des direkten Einflussbereichs von Harobau srl liegen.

Harobau SRL · Via Nazionale, 15 · 39044 Laghetti - Egna (BZ)
tel. +39 0471 818 125 · fax +39 0471 818 708
www.harobau.it · info@harobau.it