

TECHNISCHES DATENBLATT

Farbe	hellblau
Gewicht DIN 1849-2	180 gr/m ²
Rollen zu EN 1849-2	75 m ² , h-1,50 x 50 m
Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke (sd) DIN EN 12572 C:	0,137 m
Wassersäule DIN EN 20811	classe W1
Längszugfestigkeit DIN EN 12311-1	194 N/50mm
Querzugfestigkeit DIN EN 12311-1	205 N/50mm
Zugdehnungsfestigkeit längs DIN EN 12311-1	39%
Zugdehnungsfestigkeit quer DIN EN 12311-1	59%
Widerstand gegen Weiterreißen längs DIN EN 12310-1	171 N
Widerstand gegen Weiterreißen quer DIN EN 12310-1	159 N
Brandwiderstand DIN EN 13501-1	Klasse E
UVA-Beständigkeit interne Kontrolle	12 Monate



EINSATZ

Universal-Unterdeckbahn für Holz, Beton und Isolierstoff.

ZUSAMMENSETZUNG

Hochbeständige, atmungsaktive Dichtungsbahn aus Polyestervlies mit Polyurethanbeschichtung.

