Traspiratex® 210 FASSADEN

CE EN 13859-1 CE EN 13859-2

TECHNISCHES DATENBLATT

Farbe	schwarz/weiß
Gewicht EN 1849-2	210 g/m²
Material	Vlies
Stärke EN 1849-2	0,8 mm
Rollen zu EN 1849-2	75 m²
Breite Rolle EN 1849-2	1,5 ml
Rollenlänge EN 1849-2	50 ml
Rollengewicht	16,5 kg
Rollen pro Palette	20
m²/pro Palette	1500
Dichte	275 kg/m³
Dampfdiffusionswiderstand EN 12572	188 µ
Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke EN 12572	0,15 ±0,08 sd (m)
Dampfdurchlässigkeitskoeffizient EN 12572	1,4 E-9
Wasserdampfdurchlässigkeit EN 12572	130 g/m²/24 Std
Wärmeleitfähigkeit Lambda	0,17 λ(W / m² / K)
Spezifische Wärme	1,4 kJ/KgK
Wassersäule EN 20811	>800 cm
CWiderstand gegen Wasserdurchgang EN 13859-1	W1
Längszugfestigkeit EN13859-1	300 ±60 N/50 mm
Querzugfestigkeit EN13859-1	350 ±60 N/50 mm
Zugdehnungsfestigkeit längs EN13859-1	40 ±15%
RZugdehnungsfestigkeit quer EN13859-1	50 ±15%
Widerstand gegen Weiterreißen längs EN13859-1	200 ±30 N
Widerstand gegen Weiterreißen quer EN13859-1	200 ±30 N
Brandwiderstand EN 13859-1	Klasse E
UVA-Beständigkeit	10 Jahre
Temperatur	-40°/+80°C









Atmungsaktive Dichtungsbahn aus Polyestervlies mit Polyolefinbeschichtung, ideal zur raschen Ableitung der in vertikalen Strukturen angesammelten Feuchtigkeit nach außen, und zur Gewährleistung der bestmöglichen Isolierung gegen Schlagregen und der Luftdichtheit, um einen perfekten Fassadenschutz zu erzielen. Absolut UVA-beständig.

EINSATZ

Fassaden.

ZUSAMMENSETZUNG

Atmungsaktive, hoch beständige Dichtungsbahn aus Polyestervlies mit Polyolefinbeschichtung.

PFLICHTENHEFT-POSITIONEN

Traspiratex 210 Facciate wird direkt auf dem Isolierstoff oder auf Holz in parallelen, horizontalen Streifen (auch vertikal möglich) von rechts nach links und von unten nach oben ausgerollt, mindestens 15 cm überlappt und mit Klammern oder Nägeln befestigt. Die Überlappungen müssen mit dem spezifischen, ein- oder zweiseitig klebenden Harobau-Band versiegelt werden, um die Luftdichtheit zu gewährleisten

Die angegebenen Daten beziehen sich auf die Werte der derzeitigen Produktion. Wir behalten uns das Recht vor, die technischen Merkmale unserer Produkte ohne Ankündigung zu ändern und die Leistungen aufgrund der technologischen Weiterentwicklung und/oder unserer Erfahrung zu aktualisieren. Wir verweigern jegliche Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße, nicht den technischen Datenblättern des Materials entsprechende Verwendung zustande kommen, da die Einsatzmodalitäten außerhalb des direkten Einflussbereichs von Harobau srl liegen.

harobau

Harobau SRL · Via Nazionale, 15 · 39044 Laghetti - Egna (BZ)
tel. +39 0471 818 125 · fax +39 0471 818 708
www.harobau.it · info@harobau.it