

CARATTERISTICHE TECNICHE

Colore	azzurro cielo
Peso DIN 1849-2	180 gr/m ²
Rotoli da EN 1849-2	75 m ² , h-1,50 x 50 m
Strato d'aria equivalente al passaggio del vapore (sd) DIN EN 12572 C:	0,137 m
Colonna d'acqua DIN EN 20811	classe W1
Resistenza trazione DIN EN 12311-1	Long. 194 N/50mm Trasv. 205 N/50 mm
Resistenza trazione per allungamento DIN EN 12311-1	Long. 39% Trasv. 59%
Lacerazione da chiodo DIN EN 12310-1	Long. 171 N Trasv 159 N
Resistenza al fuoco DIN EN 13501-1	Classe E
Stabilità raggi UVA controllo interno	12 mesi



UTILIZZO

Sottotetto universale per tavolato, calcestruzzo, isolante e parete.

COMPOSIZIONE

Guaina traspirante altamente resistente, realizzata in tessuto non tessuto di poliestere con spalmatura di poliuretano.



harobau

I dati esposti si riferiscono a valori ricavati dalle produzioni attuali. Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche tecniche e di aggiornare le prestazioni senza preavviso a seguito dello sviluppo tecnologico e/o della nostra esperienza. Si declina ogni responsabilità derivante da un uso non corretto e non conforme alle presenti schede tecniche del materiale in quanto le modalità di uso non sono sotto il diretto controllo di Harobau srl.

Harobau SRL · Via Nazionale, 15 · 39044 Laghetti - Egna (BZ)
 tel. +39 0471 818 125 · fax +39 0471 818 708
 www.harobau.it · info@harobau.it