

CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|---|--|
| Colore | azzurro cielo |
| Peso DIN 1849-2 | 180 gr/m ² |
| Rotoli da EN 1849-2 | 75 m ² , h-1,50 x 50 m |
| Strato d'aria equivalente al passaggio del vapore (sd) DIN EN 12572 C: | 0,137 m |
| Colonna d'acqua DIN EN 20811 | classe W1 |
| Resistenza trazione DIN EN 12311-1 | Long. 194 N/50mm Trasv. 205 N/50 mm |
| Resistenza trazione per allungamento DIN EN 12311-1 | Long. 39% Trasv. 59% |
| Lacerazione da chiodo DIN EN 12310-1 | Long. 171 N Trasv 159 N |
| Resistenza al fuoco DIN EN 13501-1 | Classe E |
| Stabilità raggi UVA controllo interno | 12 mesi |



UTILIZZO

Sottotetto universale per tavolato, calcestruzzo, isolante e parete.

COMPOSIZIONE

Guaina traspirante altamente resistente, realizzata in tessuto non tessuto di poliestere con spalmatura di poliuretano.



I dati esposti si riferiscono a valori ricavati dalle produzioni attuali. Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche tecniche e di aggiornare le prestazioni senza preavviso a seguito dello sviluppo tecnologico e/o della nostra esperienza. Si declina ogni responsabilità derivante da un uso non corretto e non conforme alle presenti schede tecniche del materiale in quanto le modalità di uso non sono sotto il diretto controllo di Harobau srl.

Harobau SRL · Via Nazionale, 15 · 39044 Laghetti - Egna (BZ)
 tel. +39 0471 818 125 · fax +39 0471 818 708
 www.harobau.it · info@harobau.it