Traspiratex® 220 gr mit Klebeband

CE EN 13859-1

TECHNISCHES DATENBLATT

Farbe	grau/weiß
Gewicht EN 1849-2	220 g/m²
Material	Polypropylen
Stärke EN 1849-2	0,8 mm
Rollen zu EN 1849-2	75 m²
Breite Rolle EN 1849-2	1,5 ml
Rollenlänge EN 1849-2	50 ml
Rollengewicht	16,5 kg
Rollen pro Palette	20
m²/pro Palette	1500
Dichte	275 kg/m³
Dampfdiffusionswiderstand EN 12572	< 63µ
Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke EN 12572	-0,04 sd (m)
Dampfdurchlässigkeitskoeffizient EN 12572	4,1 E-9
Wasserdampfdurchlässigkeit EN 12572	> 412 g/m²/24 Std
Wärmeleitfähigkeit Lambda	0,17 λ(W / m² / K)
Spezifische Wärme	2,1 kJ/KgK
Wassersäule EN 20811	>400 cm
Widerstand gegen Wasserdurchgang EN 13859-1	W1
Längszugfestigkeit EN 13859-1	280 ±30 N/50 mm
Querzugfestigkeit EN 13859-1	330 ±30 N/50 mm
Zugdehnungsfestigkeit längs EN 13859-1	50 ±10%
Zugdehnungsfestigkeit quer EN13859-1	40 ±10%
Widerstand gegen Weiterreißen längs EN13859-1	200 ±25 N
Widerstand gegen Weiterreißen quer EN13859-1	180 ±25 N
Brandwiderstand EN 13859-1	Klasse E
UVA-Beständigkeit	3 Monate
Temperatur	-40°/+80°C

Atmungsaktive Dichtungsbahn, deren Struktur gute Beständigkeit gegen Regenwasser gewährleistet. Die Lüftung des Dachs wird durch die hohe Dampfdurchlässigkeit auch bei ungünstigsten Wetterbedingungen gewährleistet. Auch mit Selbstklebestreifen lieferbar, die die Herstellung einer kompakten, gleichmäßigen und unterbrechungsfreien Oberfläche gestatten.

EINSATZ

Universal-Unterdeckbahn für Holz, Beton und Isolierstoff.

ZUSAMMENSETZUNG

Atmungsaktive, mehrschichtige Dichtungsbahn aus Polypropylen mit hohem Diffusionswert.

PFLICHTENHEFT-POSITIONEN

Traspiratex 220 wird direkt auf dem Isolierstoff oder auf Holz in parallelen, horizontalen Streifen von rechts nach links und von unten nach oben ausgerollt, mindestens 15 cm überlappt und mit Klammern oder Nägeln befestigt. Die Überlappungen müssen mit dem spezifischen, ein- oder zweiseitig klebenden Harobau-Band versiegelt werden, um die Luftdichtheit zu gewährleisten.

Die angegebenen Daten beziehen sich auf die Werte der derzeitigen Produktion. Wir behalten uns das Recht vor, die technischen Merkmale unserer Produkte ohne Ankündigung zu ändern und die Leistungen aufgrund der technologischen Weiterentwicklung und/oder unserer Erfahrung zu aktualisieren. Wir verweigern jegliche Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße, nicht den technischen Datenblättern des Materials entsprechende Verwendung zustande kommen, da die Einsatzmodalitäten außerhalb des direkten Einflussbereichs von Harobau srl liegen.

Harobau SRL · Via Nazionale, 15 · 39044 Laghetti - Egna (BZ)
tel. +39 0471 818 125 · fax +39 0471 818 708
www.harobau.it · info@harobau.it